

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛА ШУНГИТА В ВОДОПОДГОТОВКЕ

О. В. Мосин

ФГБОУ ВПО “Московский государственный университет прикладной биотехнологии”,
Москва, Россия, e-mail: mosin-oleg@yandex.ru

И. И. Игнатов

Научно-исследовательский центр медицинской биофизики, София, Болгария
e-mail: mbioph@dir.bg

В статье рассмотрены состав и структурные свойства аморфного, некристаллизующегося, фуллереноподобного (содержание фуллеренов до 0,01 масс.%) углеродсодержащего природного минерала – шунгита из Зажогинского месторождения в Карелии (РФ), обладающего высокой адсорбционной, каталитической и бактерицидной активностью. Приводятся данные о наноструктуре, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии, и физико-химических свойствах этого минерала. Показаны перспективы использования шунгита в качестве сорбента в водоподготовке и водоочистке, а также в других отраслях промышленности и техники.

Ключевые слова: шунгит, сорбент, наноструктура, фуллерены, водообработка.

Введение

Шунгит (по пос. Шуньга, Карелия, РФ) – минерал нового поколения природных минеральных сорбентов (ПМС), промежуточный продукт между аморфным углеродом и кристаллическим графитом, содержащий углерод (30 масс. %), кварц (45 масс. %) и силикатные слюды (около 20 масс. %). Шунгитовый углерод по последним данным представляет собой окаменевшее вещество органических донных отложений высокого уровня карбонизации углерода с содержанием фуллеренсодержащих регулярных структур от 0,0001 до 0,001 мас.%.

Первоначально шунгит использовался, в основном, в качестве наполнителя и заменителя кокса в доменном производстве высококремнистого литейного чугуна, при выплавке ферросплавов, в производстве термоустойчивых красок и антипригарных покрытий, как наполнитель резины. Впоследствии обнаружились другие ценные свойства шунгитовых пород – сорбционные, бактерицидные, каталитические, восстановительные, а также способность шунгита экранировать электромагнитные и радио - излучения. Эти свойства позволили использовать шунгит в различных отраслях науки, промышленности и техники для создания на его основе самых различных материалов с наномолекулярной структурой. На основе шунгита созданы электропроводные краски, наполнители полимерных материалов и резин, заменители сажи и технического углерода, бетоны, кирпичи, штукатурные растворы, асфальты, а также экранирующие электромагнитное и радиоизлучение материалы и материалы, обладающие биологической активностью. Сорбционные, каталитические и восстановительные свойства шунгита способствовали его использованию в водоподготовке и водоочистке для очистки сточных вод от многих неорганических и органических веществ (тяжелые металлы, аммиак, хлорорганические соединения, нефтепродукты, пестициды, фенолы, поверхностно-активные вещества, и др.). Кроме этого, шунгит обладает ярко выраженной биологической активностью и бактерицидными свойствами.

Высокий спектр свойств шунгитовых пород и уникальная структура природного фуллеренсодержащего минерала шунгита определяет поиск новых областей применения этого минерала в технологиях водоподготовки и водоочистки, что способствует более глубокому изучению структуры шунгита с помощью современных методов анализа. Данная

работа посвящена исследованию структурных свойств шунгита и перспективам его использования в водоподготовке.

Структурные свойства и состав шунгита

По структуре шунгит представляет собой аллотропную форму метастабильного углерода, находящегося на предграфитовой стадии углефикации [1]. Кроме углерода, в состав шунгита, добываемого из Зажогинского месторождения в Карелии, входят SiO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 , FeO , Fe_2O_3 , MgO , MnO , K_2O , S (табл. 1). В продукте, полученном при термическом обжиге шунгита (шунгизите) при $1200\text{--}1400\text{ }^{\circ}\text{C}$, содержатся в небольших количествах V , B , Ni , Mo , Cu , Zn , Co , As , Cr , Zn и другие элементы (табл. 2).

Таблица 1. Содержание основных компонентов в шунгите Зажогинского месторождения

№	Химический элемент, компонент	Содержание, масс. %
1	C	30,0
2	SiO_2	57,0
3	TiO_2	0,2
4	Al_2O_3	4,0
5	FeO	0,6
6	Fe_2O_3	1,49
7	MgO	1,2
8	MnO	0,15
9	CaO	0,3
10	Na_2O	0,2
11	K_2O	1,5
12	S	1,2
13	H_2O	1,7

Таблица 2 Содержание основных компонентов в шунгите после термообработки при $1200\text{--}1400\text{ }^{\circ}\text{C}$

№	Химический элемент, компонент	Содержание, масс. %
1	C	26,25
2	SiO_2	3,45
3	TiO_2	0,24
4	Al_2O_3	3,05
5	FeO	0,32
6	Fe_2O_3	1,01
7	MgO	0,56
8	MnO	0,12
9	CaO	0,12
10	Na_2O	0,36
11	K_2O	1,23
12	S	0,37
14	P_2O_3	0,03
15	Ba	0,32
16	B	0,004
17	V	0,015
18	Co	0,00014
19	Cu	0,0037
20	Mo	0,0031

Продолжение таблицы 2

21	As	0,00035
22	Ni	0,0085
23	Pb	0,0225
24	Sr	0,001
26	Cr	0,0072
26	Zn	0,0067
27	H ₂ O	0,78
28	Потери при прокаливании	32,78

Физико-химические свойства шунгита достаточно хорошо изучены [2]. Плотность шунгита составляет 2,1–2,4 г/см³; пористость – до 5 %; прочность на сжатие – 100–120 МПа; коэффициент электропроводности – 1500 См/м; коэффициент теплопроводности – 3,8 Вт/м · К, адсорбционная емкость - до 20 м²/г.

Шунгиты различаются по составу минеральной основы (алюмосиликатной, кремнистой, карбонатной) и количеству шунгитового углерода. Шунгитовые породы с силикатной минеральной основой подразделяются на малоуглеродистые (до 5 масс.% С), среднеуглеродистые (5–25 масс.% С) и высокоуглеродистые (25–80 масс.% С) [3]. Сумма (C+SiO₂) в шунгитах Зажогинского месторождения - в пределах 83–88 масс.% (рис. 1).




Рис. 1. Распределение (масс.%) углерода С (сплошная линия) и диоксида кремния SiO₂ (пунктирная линия) в рядовых пробах шунгитов из Зажогинского месторождения (Карелия) по данным атомно-эмиссионной спектрофотометрии (АЭС).

Кристаллы дробленого, тонкомолотого шунгита обладают выраженными биполярными свойствами. Результатом этого является высокий уровень адгезии и способность шунгита смешиваться практически со всеми органическими и неорганическими веществами. Кроме этого, шунгит обладает широким спектром бактерицидных свойств; он адсорбционно

активен по отношению к некоторым бактериальным клеткам, фагам, патогенным сапрофитам.

Уникальные свойства шунгита определяютсяnanoструктурой и составом образующих его элементов. Шунгитовый углерод равномерно распределен в силикатном каркасе из мелкодисперсных кристаллов кварца размерами 1–10 мкм, что подтверждено исследованиями ультратонких шлифов шунгита методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) в поглощенных и обратнорассеянных электронах [4] (рис. 2).




Рис. 2. Структура шунгитовой породы в растровом электронном микроскопе: область сканирования – 100 x 100 мкм, разрешение – 0,3 нм, увеличение – 500000 раз.

Стрелками показаны силикатный каркас из мелкодисперсного кварца размерами 1–10 мкм и равномерно распределенный углерод ([4]).

Шунгитовое углеродистое вещество является продуктом высокой степени карбонизации углеводородов. Его элементный состав (масс. %): С – 98,6–99,6, Н – 0,15–0,5, (Н + О) – 0,15–0,9. При практически постоянном элементном составе шунгитового углеродистого вещества наблюдается непостоянство его структур – молекулярной и надмолекулярной, поверхностной, пористой. Рентгеноструктурные исследования показали, что по молекулярной структуре шунгитовый углерод представляет собой твердый углерод, компоненты которого могут находиться как в состоянии, близком как к графиту, так и к газовой саже и стеклоуглероду, т. е. максимально разупорядоченном [5]. Основу шунгитового углерода составляют полые, многослойные фуллереноподобные сферические глобулы диаметром 10–30 нм, содержащие пакеты плавно изогнутых углеродных слоев, охватывающих нанопоры (рис. 3). Структура глобулы устойчива относительно фазовых переходов шунгитового углерода в другие аллотропные формы. Фуллереноподобные глобулы могут содержать от нескольких десятков до нескольких сотен атомов углерода и различаться по форме и размерам [6]. Углеродистое вещество шунгитов с выраженной структурной анизотропией проявляет существенное увеличение диамагнетизма при пониженных температурах, характерное для кристаллов, образованных молекулами фуллеренов (фуллеритов). Кристалл фуллерита является молекулярным кристаллом, переходной формой между органическим и неорганическим веществом. Фуллерит имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) решетку размером 1,42 нм с расстоянием между ближайшими соседями 1 нм и числом ближайших соседей в ГЦК решетке фуллерита равным 12. При 249 К в фуллерите наблюдается фазовый переход первого рода, при котором ГЦК решетка переходит в простую кубическую с увеличением объема фуллерита на 1 %. Плотность фуллерита составляет 1,7 г/см³, что несколько меньше плотности и шунгита (2,1–2,4 г/см³), и графита (2,3 г/см³).




Рис. 3. Нанодифракционная электронограмма углерода шунгита в виде сферических многослойных фуллереноподобных глобул диаметром 10–30 нм, полученная методом РЭМ: электронный зонд – 0,3–0,7 нм, энергия пучка электронов – 100–200 кэВ, радиус пучка – 10 нм. Слева - флуоресцирующие фуллереноподобные сферические глобулы; справа – многослойные фуллереноподобные сферические глобулы с пакетами углеродных слоев при более высоком разрешении [4].

Фуллерены впервые были открыты в 1985 году при лазерном облучении твердого графита [7]. Позже фуллереноподобные структуры были обнаружены не только в графите, но и в образующейся в дуговом разряде на графитовых электродах саже, а также в шунгите (0,001 масс. %) [8]. Характерной особенностью структуры фуллеренов является то, что атомы углерода расположены в вершинах правильных шести- и пятиугольников, покрывающих поверхность формирующейся графитовой сферы или эллипсоида, и составляют замкнутые многогранники, состоящие из четного числа трехкоординированных атомов углерода, находящихся в состоянии sp^2 -гибридизации. Атомы углерода, образующие сферу, связаны между собой ковалентной C–C связью, длина которой в пятиугольнике – 0,143 нм, в шестиугольнике – 0,139 нм [9]. Молекулы фуллеренов могут содержать 24, 28, 32, 36, 50, 60, 70 и т.д. атомов углерода (рис. 4). Фуллерены с количеством углеродных атомов $n < 60$ являются неустойчивыми. Высшие фуллерены, содержащие большее число атомов углерода ($n < 400$), образуются в незначительных количествах и часто имеют довольно сложный изомерный состав. В углеродистом веществе шунгитовых пород выявлены фуллерены (C_{60} , C_{70} , C_{74} , C_{76} , C_{84} и др.), а также фуллереноподобные структуры, как обособленные, так и связанные с минералами. Описаны и трубчатые разновидности углеродных фуллереноподобных кластеров – нанотрубки и пленочные формы.




Рис. 4. Разновидности природных и синтетических фуллеренов с различным количеством атомов углерода: C_{24} , C_{28} , C_{32} , C_{36} , C_{50} , C_{60} , C_{70} .

Основным препятствием использования искусственно синтезированных фуллеренов является их высокая стоимость, которая варьируется в пределах 100–900 долларов США за грамм в зависимости от их качества и степени чистоты. Поэтому перспективным направлением науки и техники является поиск и разработка новых природных фуллерен-содержащих минералов, каковым и является шунгит.

Использование шунгита в водоподготовке

Широкие перспективы использования шунгита в качестве фильтрующего материала открываются в водоподготовке и очистке воды. Природный шунгит, уступая активированному углю лишь низкой пористостью и внутренней поверхностью, как сорбент характеризуется рядом положительных характеристик:

- высокой адсорбционной способностью и технологичностью, характеризуемой малым сопротивлением напора жидкости;
- механической прочностью и малой истираемостью;
- коррозионной устойчивостью;
- способностью к сорбции многих веществ, как органических (нефтепродуктов, бензола, фенола, пестицидов и др.), так и неорганических (хлор, аммиак, тяжелые металлы);
- катализической активностью;
- сравнительно низкой стоимостью;
- экологической чистотой и безопасностью.

Механизм взаимодействия шунгита с водой окончательно не изучен. Предполагается, что шунгит способен поглощать кислород, активно взаимодействуя с ним, как сильный восстановитель в воде и на воздухе [10]. В этом процессе образуется атомарный кислород, являющийся сильнейшим окислителем и окисляющий адсорбированные на шунгите органические вещества до CO_2 и H_2O , освобождая поверхность шунгита для новых актов адсорбции. Длительное воздействие шунгита по отношению к растворенным в воде катионам металлов Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} и Fe^{3+} объясняется тем, что металлы переводятся катализически активным шунгитом в форму нерастворимых карбонатов за счет процесса взаимодействия с CO_2 , который генерируется при окислении органических веществ кислородом [11].

По данным исследований, выполненных во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья им. Н.М. Федоровского, по эффективности шунгит уступает активированному углю на первом этапе фильтрации в течение первых 24 часов, в дальнейшем шунгит начинает очищать воду с более высокой и постоянной скоростью. Это объясняется каталитическими свойствами шунгита и способностью каталитически окислять сорбируемые на его поверхности органические вещества из воды [12].

Исследования антиоксидантных свойств шунгита по отношению к хлороганическим соединениям и свободным радикалам показали [13], что шунгит выводит свободные радикалы из воды в 30 раз эффективнее, чем активированный уголь. Это является очень важным обстоятельством, поскольку свободные радикалы, образующиеся при обработке воды хлором и его производными, оказывают негативное влияние на организм человека и являются причиной многих заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и др.).

Эти вышеперечисленные качества позволяют использовать шунгит в качестве эффективного материала сорбционного фильтра для очистки сточных вод от органических и хлороганических веществ (нефтепродуктов, пестицидов, фенолов, поверхностно-активных веществ, диоксинов и др.). При этом шунгит обладает способностью очищать воду от нефтепродуктов до ПДК сброса воды в водоемы. Шунгит абсорбирует на своей поверхности до 95 % загрязнителей, включая хлороганические соединения, фенолы, диоксины, тяжелые металлы, радионуклиды и др., устраниет мутность и цветность воды и придает воде хорошие органолептические качества, одновременно насыщая ее микро- и макроэлементами (табл. 3). Адсорбционная активность шунгита по фенолу составляет 14 мг/г; по термолизным смолам – 20 мг/г; по нефтепродуктам – более 40 мг/г. В модельных экспериментах показано, что в

воде, содержащей тяжелые металлы (медь, кадмий, ртуть, свинец), бор, фенол и бензол в концентрациях в 10–50 раз превышающих ПДК, после обработки шунгитом в стационарных либо динамических условиях на фильтровальных установках содержание этих загрязнителей снижается ниже установленных нормативными документами уровней. При этом в воду не поступает каких-либо токсичных элементов из шунгитовых сорбентов.

Таблица 3 Показатели эффективности минеральных фильтров на основе шунгита

№	Вид загрязнения	Степень очистки, %
1	Железо	95
2	Цинк	80
3	Свинец	85
4	Медь	85
5	Цезий	90
6	Стронций	97
7	Радионуклиды	90
8	Фтор	80
9	Аммиак	90
10	Хлорогранические соединения	85
11	Фенолы	90
12	Диоксины	97
13	Яйца гельминтов	90
14	Запах	85
15	Мутность	95

Кроме этого, шунгит, благодаря сорбционной активности по отношению к патогенной микрофлоре, имеет выраженные бактерицидные свойства, что позволяет эффективно обеззараживать питьевую воду этим минералом в водоподготовке и водоочистке. Отмечена его бактерицидная активность по отношению к патогенным сапрофитам и простейшим. Имеются данные, что после пропускания воды, содержащей кишечную палочку, через шунгит наблюдается почти полное ее удаление (колли-индекс изменяется от 2300 кл/л до 3 кл/л) [14]. Из 1785 кл/л простейших (инфузории, коловратки, ракообразные) в исходной воде после обработки шунгитом наблюдались лишь единичные экземпляры (5 кл/л). Дополнительно к этим качествам шунгит обладает биологической активностью.

Благодаря всем вышеперечисленным свойствам, шунгит можно использовать в подготовке питьевой воды в проточных системах любой производительности промышленного и бытового назначения, а также в колодцах с целью улучшения качественных характеристик воды и для придания воде полезных свойств.

Особенно эффективным и технологически оправданным является применение в фильтрующих системах смесей на основе шунгита с активированным углем или цеолитом с возможной последующей регенерацией сорбентов [15]. При добавлении в систему очистки к шунгиту других природных сорбентов (кремень, доломит, глауконит) очищаемая вода обогащается до физиологически оптимальных значений кальцием, магнием, кремнием и гидрокарбонатами.

Имеются научные данные, что вода, пропущенная через шунгит или настоянная на шунгите, обладает общим оздоравливающим воздействием на организм, уменьшает раздражения кожи, зуд, аллергические сыпи, эффективна при вегето-сосудистой дистонии и заболеваниях суставов, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, камнях в почках и других заболеваниях [16].

Выводы

Шунгит может рассматриваться как альтернативный активированному углю отечественный природный минеральный сорбент, с помощью которого можно просто и экономично решить проблему водоснабжения и водоочистки во многих проблемных регионах; в очистке городских, бытовых, промышленных сточных вод от нефти и нефтепродуктов, хлорорганических соединений и тяжёлых металлов, в подготовке воды ТЭЦ, бассейнов, колодцев, в обеззараживании воды и др. Большим преимуществом, открывающим широкие перспективы использования шунгита является то, что шунгит – природный экологически чистый материал с широким спектром полезных свойств. Запасы отечественного шунгита достаточно велики (35 млн. тонн), уровень добычи шунгита – 120 тыс. т. в год, а стоимость его существенно ниже по сравнению с аналогичными сорбентами, что способствует поиску и выработке новых путей дальнейшего использования этого ценнего отечественного природного минерала в водоподготовке и водоочистке. При этом эффективность использования шунгита определяется экологичностью, наличием обширной отечественной сырьевой базы, высокой эффективностью устранения загрязнений воды различной природы, кондиционированием воды (обогащение полезными элементами), невысокой стоимостью фильтрующих устройств и технологий, использующих шунгит, по сравнению с мембранными и другими современными методами очистки воды.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ФУЛЛЕРЕНВМІЩУЮЧОГО МІНЕРАЛА ШУНГІТА В ВОДОПОДГОТОВЦІ

O. V. Мосін

ФДБОЗ ВПО "Московський державний університет прикладної біотехнології",
Москва, Росія, e-mail: mosin-oleg@yandex.ru

I. I. Ігнатов

Науково-дослідницький центр медичинської біофізики, Софія, Болгарія
e-mail: mbioph@dir.bg

У статті розглянуті склад і структурні властивості аморфного, некристалізуючогося, фуллереноподібного (вміст фуллеренів до 0,01 мас.%.) вуглецевміщуючого природного мінерала – шунгіта із Зажогінського родовища в Карелії (РФ), що має високу адсорбційну, каталітичну та бактерицидну активність. Наводяться дані щодо наноструктури, одержані за допомогою скануючої електронної мікроскопії, і фізико-хімічних властивостей цього мінерала. Показано перспективи використання шунгіта в якості сорбента в водопідготовці та водоочистці, а також в інших галузях промисловості і техніки.

Ключові слова: шунгіт, сорбент, наноструктура, фуллерени, водообробка.

PERSPECTIVES OF USING NATURAL FULLERENE CONTAINING MINERAL SHUNGITE IN WATER PROSSESSING

O. V. Mosin

Moscow State University of applied biotechnology, Moscow, Russia,
e-mail: mosin-oleg@yandex.ru

I. I. Ignatov

Scientific Research Center of Medical Biophysics, Sofia, Bulgaria, e-mail: mbioph@dir.bg

In present paper the composition and structural properties of amorphous, uncristallized, fulleren analogious carbon containing natural mineral - shungite, from deposit "Zazhoginskoe" in Karelia (Russian Federation), possessing high absorptional, catalitic and bactericidal activity are submitted. There are given data about nanostructure, obtained with the using of scanning electronic

microscopy, and physico-chemical properties of this mineral. Prospects of using shungite as a sorbent in water-processing and water purification and other industries are demonstrated.

Key words: shungite, sorbent, nanostructure, fullerene, water processing.

Список литературы:

1. Филиппов М. М. Шунгитоносные породы Онежской структуры. — Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. — 280 с.
2. Парфенева Л. С. Теплопроводность, теплоемкость и термоэдс шунгитового углерода / Парфенева Л. С., Волконская Т. И., Тихонов В. В. // Физика твердого тела. — 1994. — Т. 36. № 4.— С. 1150 — 1153.
3. Медведев П. В. Природа исходного органического вещества и особенности микроструктуры кремнистых шунгитовых пород / Медведев П. В., Ромашкин А. Е., Филиппов М. М. // в кн.: Геология и полезные ископаемые Карелии. КарНЦ РАН: Петрозаводск, — 1998. Вып. 10. — С. 120 — 128.
4. Юшкин Н. П. Глобулярная надмолекулярная структура шунгита: данные растровой туннельной микроскопии // Докл. Акад. Наук СССР. — 1994. — Т. 337. № 6. — С. 800—803.
5. Касаточкин В. И. Субмикропористая структура шунгита /Касаточкин В. И., Элизен В. М., Мельниченко В. М., Юрковский И. М., Самойлов В. С.// Химия твердого топлива. — 1978. — № 3. — С. 17 — 21.
6. Голубев Е.А. Локальные надмолекулярные структуры шунгитового углерода / Труды междун. симп. "Углеродсодержащие формации в геологической истории". — Петрозаводск: Изд-во Карельского НЦ РАН, 2000. — С. 106 — 110.
7. Kroto H. W. C₆₀: Buckminsterfullerene /H. W. Kroto , J. R. Heath , S. C. O'Brien // Nature. — 1985. — V. 318. — P. 162 — 168.
8. Резников В. А. Аморфный шунгитовый углерод – естественная среда образования фуллеренов /В. А. Резников, Ю. С. Полеховский // Письма в ЖТФ. — 2000.— Т. 26. — Вып. 15. — С. 94 — 102.
9. Шпилевский М. Э. Фуллерены и фуллереноподобные структуры / М. Э. Шпилевский, Э. М. Шпилевский, В. Ф. Стельмах // Инженерно-физический журнал. — 2001. — Т. 76. № 6. — С. 25 — 28.
10. Горштейн А. Е. Адсорбционные свойства шунгитов / А. Е. Горштейн, Н. Ю. Барон, М. Л. Сыркина // Изв. вузов, химия и химич. технология. - 1979. - Т. 22. № 6. - С. 711 - 715.
11. Изменение свойств шунгитов, обусловленное взаимодействием с водой. Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека: материалы первой всероссийской научно-практической конф., 3–5 октября 2006 г./ под ред. Ю. К. Калинина. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. — с. 126.
12. Панов П. Б. Использование шунгитов для очистки питьевой воды. / П. Б. Панов, А. И. Калинин, Е. Ф. Сороколетова, Е. В. Кравченко, Ж. В. Плахотская, В. П. Андреев — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. — с.103.
13. Мосин О. В. Новый природный минеральный сорбент – шунгит /О. В. Мосин // Сантехника. — 2011. — № 3. — С. 34 — 36.
14. Экологический потенциал шунгита. Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека: материалы первой всероссийской научно-практической конф. 3 – 5 октября 2006 г. / под ред. Ю. К. Калинина. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. - с. 5 - 10.
15. Мосин О. В. Новый природный минеральный сорбент – шунгит /О. В. Мосин // Сантехника. — 2011. — № 3. — С. 34 — 36.
16. Минерал цеолит – умножитель полезных свойств шунгита. Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека: материалы первой всероссийской научно-практической конф. 3–5 октября 2006 г. / под ред. Ю. К. Калинина. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. — С. 6 — 74.
17. Шунгиты в медицинских технологиях/ Хадарцев А. А., Туктамышев И. Ш. // Вестник новых медицинских технологий. — 2002. — Т. 9. № 2. — С. 83 — 86.